



โครงการการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11

“ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”

“ Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Local Development ”

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต



บทความฉบับเต็ม Fullpaper

<http://seminarresearch.pkru.ac.th>

บทความฉบับเต็ม : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11

ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญาชัย จุตรสีทธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชีรวัดน์ นิเจนตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงส์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎานิศ ลีอวานิช	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก	จำนวน 55 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายใน	จำนวน 26 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	
ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม	
ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์	
ดร.อัปเดตวาหาบ สาแล๊ะ	
ดร.อดุล นาคะโร	
นางอารยา โพธิ์ทอง	
นางสาวเลอลักษณ์ แก้วคงสุข	
นางสาวกัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์	
นางสาวดลรัตน์ คงหาญ	
นางสาวอุดมลักษณ์ คงประสม	

ฝ่ายดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. 0-7652-3094-7 ต่อ 7410 โทรสาร. 0-7621-1778
Email: researchpkru@gmail.com Web site: <http://research.pkru.ac.th>



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้องนำเสนอ 3

- ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ สุรพล มนต์เสรี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชชนะ

ลำดับ	รหัสนำเสนอ	เวลานำเสนอ	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	C01OC18008	13.00-13.20 น.	ผลของน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์	อมรรัตน์ ชุมทอง
2	C02OC18017	13.21-13.40 น.	การพัฒนาโต๊ะหมู่บูชา แรงบันดาลใจจากรูปทรงไทยประยุกต์	ณัฐธิดา จงรักษ์
3	C03OC18034	13.41-14.00 น.	สมบัติเชิงความร้อนของผนังคอนกรีตที่แทรกแผ่นยางธรรมชาติผสมเส้นใยผักตบชวา	ฮานีชะห์ มูฮิ
4	C04OC18035	14.01-14.20 น.	การดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล	นุรีดา กะลุแป
5	C05OC18044	14.21-14.40 น.	การใช้ชุดทดลองการควบคุมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมโดยใช้แสงจากหลอด แอลอีดี	พรมรินทร์ ถิ่นราช
6	C06OC18065	14.41-15.00 น.	การผลิตผนังคอนกรีตแกนวิหวลจากขี้เลื่อย	สุวัฒนา นิคม
7	C07OC18069	15.01-15.20 น.	คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากขยะกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อลดมลภาวะในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช	อุไรวรรณ วันทอง
8	C08OC18079	15.21-15.40 น.	การทดสอบเพนิเทรชันเพื่อจำแนกเกรดแอสฟัลต์ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ	ปรเมษฐ หอมหวล
9	C09OC18099	15.41-16.00 น.	ผลของสารฟรุกโตสและวิตามินต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสพาร์อาร์เอส	พิชานันท์ สืบสอาด
10	C10OC18100	16.01-16.20 น.	การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้งของข้าวสาลีพันธุ์เศรษฐกิจของไทย	ทิพย์กมล อิศาราช
11	C11OC18102	16.21-16.40 น.	การศึกษาฤทธิ์ของรูตินต่อการแบ่งตัวของไวรัสพาร์อาร์เอส	อรอนงค์ เส็งเล่า
12	C12OC18103	16.41-17.00 น.	การเสริมผงรากปลาไหลเผือกใหญ่ในอาหารต่อการตอบสนองต่อความเครียด การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและโลหิตวิทยาของไก่กระทุง	สมคิด ชัยเพชร
13	C13OC18105	17.01-17.20 น.	การปรับปรุงกระบวนการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	อลงกรณ์ เมืองไหว
รับเกียรติบัตร				



รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1	รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2	รองศาสตราจารย์ ดร. กำชัย น้อยธิติกุล	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3	รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชีวัน บัวแดง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4	รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6	รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล เป้าวัน	มหาวิทยาลัยมหิดล
7	รองศาสตราจารย์ ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8	รองศาสตราจารย์ ดร. นุชนภา ตั้งบริบูรณ์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9	รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ทองดีเลิศ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ เนียมนาค	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11	รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร ลักษณ์วิมานิชย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12	รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13	รองศาสตราจารย์ ดร. อัญญา ประเทพ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14	รองศาสตราจารย์ ดร. อำนวย คำตื้อ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15	รองศาสตราจารย์ ดร. อุไร ทองหัวไผ่	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล จิระล้อมรกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็ดถวา บุญปรากฏ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แคมเพชร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลินดา อริยเดช	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรรช หลักชัยกุล	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
21	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตติยาพร จารุมณีรัตน์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ผกามาศ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ รัตนพันธ์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
25	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ เ้าธนชกุล	มหาวิทยาลัยบูรพา
26	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจี ศรีสมบัติ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณีย์ ยืนยงพุทธกาล	มหาวิทยาลัยบูรพา
28	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคัม	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
31	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ขอบตรง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
32	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี รัตนโณาส สุวรรณลี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
34	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารี นามวงศ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
35	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อติพร แซ่อึ้ง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุจน์ มะโนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
37	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม	มหาวิทยาลัยทักษิณ
38	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ทองกู่เกียรติกุล	มหาวิทยาลัยบูรพา
39	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรานิชฐ์ สิทธิพนพันธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
40	ดร. กิตติมา พันธุ์พุกษา	มหาวิทยาลัยบูรพา



รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

41	ดร. ขจรเกียรติ ศรีนวลสม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42	ดร. ขนิษฐา พรหมเหลือง	มหาวิทยาลัยบูรพา
43	ดร. นพพล มิ่งเมือง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
44	ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์	มหาวิทยาลัยพายัพ
45	ดร. ปานแก้วตา ลัคณานิช	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
46	ดร. ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47	ดร. พนิดา สุมานะตระกูล	มหาวิทยาลัยทักษิณ
48	ดร. พิษญา ชัยนาค	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
49	ดร. พิเชษฐ์ จุฑรอด	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50	ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
51	ดร. ภัทรภร ผลิตากุล	มหาวิทยาลัยศิลปากร
52	ดร. สมศิริ พยัคฆ์รักษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
53	ดร. ไสว ศิริทองถาวร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
54	นาย ไชยวัฒน์ ไชยสุต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55	นาย มนูญ จิตดีใจฉ่ำ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ



รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- 1 รองศาสตราจารย์ ดร. ชีรวัฒน์ นิจนตร
- 2 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตศา ศิลปเสรรฐ
- 3 รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตร พงศ์วัชร
- 4 รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบุรณ์
- 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวรา สุวรรณพิมล
- 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานิศ ลีอวานิช
- 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ บุญศรี
- 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงเกียรติ ภาวดี
- 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เจียบประเสริฐ
- 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี พรผล
- 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิธา จารุพูนผล
- 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล
- 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ บัวทอง
- 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวนิช ชัยนาค
- 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา วิริยมานวงษ์
- 16 ดร. ณัฐพร รัตนพรรณ
- 17 ดร. ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
- 18 ดร. บัณฑิตย์ อ้นยงค์
- 19 ดร. พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
- 20 ดร. ราชรด ปัญญาบุญ
- 21 ดร. วรพงศ์ ไชยฤกษ์
- 22 ดร. วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
- 23 ดร. วิญญู วีรยางกูร
- 24 ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
- 25 ดร. อดุล นาคะโร
- 26 ดร. อรุณศรี ว่องปฏิการ



สารบัญ

หน้า

B13OB18086	ออกแบบและสร้างชุดทดลองสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของวัสดุราคาประหยัด และเลือกใช้ที่หาง่ายในท้องถิ่นร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบการทดลองเป็นฐาน.....	273
	โดย ขวัญชนก ประทุมศาลา	
B14OB18116	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กับกรอบแนวคิดการพัฒนาพลเมือง MIDL สำหรับนักศึกษาครู.....	283
	โดย เกษศิริ ทองเฉลิม	
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1		295
C01OC18008	"ผลของน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟางข้าวต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์"	296
	โดย อมรรัตน์ ชุมทอง	
C02OC18017	การพัฒนาโต๊ะหมู่บูชา แรงบันดาลใจจากรูปทรงไทยประยุกต์.....	308
	โดย ญัฐธิดา จงรักษ์	
C03OC18034	สมบัติเชิงความร้อนของผนังคอนกรีตที่แทรกแผ่นยางธรรมชาติผสมเส้นใยผักตบชวา.....	318
	โดย ฮานีซะห์ มูฮิ	
C04OC18035	การดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาล	329
	โดย นูรีดา กะลุแป	
C05OC18044	การใช้ชุดทดลองการควบคุมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมโดยใช้แสงจากหลอด แอลอีดี.....	340
	โดย พรหมรินทร์ ถิ่นราช	
C06OC18065	การผลิตผนังคอนกรีตแกนวิซอลล์จากขี้เลื่อย.....	358
	โดย สุวัฒนา นิคม	
C07OC18069	คอนกรีตบล็อกไม้รับน้ำหนักจากขยะกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อลดมลภาวะ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช.....	367
	โดย อุไรวรรณ วันทอง	
C08OC18079	การทดสอบเพนิเทรชันเพื่อจำแนกเกรดแอสฟัลต์ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ	376
	โดย ประเมษฐ หอมหวล	
C09OC18099	ผลของสารฟอกขาวและวิตามินต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสพาร์อาร์เอส	382
	โดย พิษานันท์ สืบสอาด	
C10OC18100	การควบคุมทางชีวภาพของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการยับยั้งโรคขอบใบแห้ง ของข้าวสาลีพันธุ์เศรษฐกิจของไทย	392
	โดย ทิพย์กมล ธิการาช	
C11OC18102	การศึกษาฤทธิ์ของรุตินต่อการแบ่งตัวของไวรัสพาร์อาร์เอส.....	401
	โดย อรอนงค์ เส็งเล่า	
C12OC18103	การเสริมผงรากปลาไหลเผือกใหญ่ในอาหารต่อการตอบสนองต่อความเครียด การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และโลหิตวิทยาของไก่กระทุง.....	410
	โดย สมคิด ชัยเพชร	



การผลิตผนังคอนกรีตแซนวิชวอลล์จากขี้เลื่อย

Manufacturing of concrete sandwich wall using sawdust

สุวัฒนา นิคม¹ ดิษฐพร แก้วมณีโชติ² สุภาพ บุญเรือง³ วิศรุต ช่วยจันทร์⁴ ประเสริฐ วังบุญคง⁵

¹อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่าจี้
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 08 6290 6244 อีเมล eangcivil@hotmail.com

²อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ตำบลรัชฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 08 9733 3890 อีเมล proeng10697@gmail.com

³อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่าจี้
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 08 3940 7988

⁴อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่าจี้
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 09 4056 7256

⁵นักศึกษสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่าจี้
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 08 4189 7044

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของขี้เลื่อยในการแทนที่เม็ดโฟม EPS ต่อกำลังรับแรงอัดและความหนาแน่นแห้งของผนังคอนกรีตแซนวิชวอลล์ วัตถุประสงค์ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, มวลรวมเป็นขี้เลื่อยที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 และใช้สารกักกระจายฟองอากาศเป็นสารผสมเพิ่ม ปริมาณขี้เลื่อยแปรผันจากร้อยละ 100 115 130 และ 145 ทำการบ่มภายใต้ 3 ช่วงเวลาที่ 7 14 และ 28 วัน จากการทดลองค่ากำลังอัดผนังมวลเบาแซนวิชวอลล์ พบว่าแปรผันตามปริมาณขี้เลื่อยและอายุบ่มคอนกรีต ส่วนค่าความหนาแน่นแห้งขึ้นอยู่กับปริมาณขี้เลื่อยเป็นหลัก สัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือการใช้ขี้เลื่อยเป็นส่วนผสมที่ร้อยละ 145 ให้ค่าความหนาแน่นต่ำสุด 0.98 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและค่ากำลังอัด 38.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

คำสำคัญ: ขี้เลื่อย ผนังคอนกรีตแซนวิชวอลล์ กำลังอัด

Abstract

This research investigated the result of sawdust using as replacement of the EPS granular foam towards the compressive strength and dry density of the sandwich concrete wall panel. Raw materials, including Portland cement, the aggregate of sawdust passing through sieve No.10. In this point, the air-entraining was used as an admixture. The amount of sawdust varies from 100, 115, 130, and 145 percent, which have curing under 3 periods of 7, 14 and 28 days respectively. The experiment showed that the compressive strength of the lightweight concrete wall varied from the volume of sawdust and curing age of concrete, whereas the dry density depending upon the volume of sawdust as mainly. The optimum proportion of this study was the use of sawdust as an ingredient at 145 percent, which demonstrated the lowest density was at 0.98 g/cm³ and the compressive strength was at 38.9 kg/cm³.

Keyword: sawdust, concrete sandwich wall, compressive strength



1. บทนำ

ในปัจจุบันงานก่อสร้างประสบปัญหาขาดแคลนช่างก่ออิฐฉาบปูนที่มีฝีมือซึ่งส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้า ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการคิดนวัตกรรมใหม่ในงานก่อสร้างเพื่อใช้ทดแทนผนังก่ออิฐฉาบปูนในหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ผนัง EPS Concrete Sandwich Wall เป็นผนังมวลเบาชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ทนทาน และสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนักในการติดตั้ง โดยในขั้นตอนการผลิตผนัง EPS Concrete Sandwich Wall จะใช้ปูนซีเมนต์ น้ำ และเม็ดโฟม EPS ผสมให้เข้ากันโดยใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เป็นผิวทั้งสองด้านของแผ่น โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ กว้าง 0.6 เมตรและสูง 2.4 เมตรโดยประมาณ ที่รอยต่อของแผ่นเว้นร่องสำหรับก่อปูนกาวยเพื่อเชื่อมประสานระหว่างแผ่นต่อแผ่น จุดเด่นของผนังชนิดนี้คือการนำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเป็นผิวทั้งสองด้านเมื่อนำมาติดตั้งเป็นผนังแล้วทำให้ไม่ต้องฉาบปูนเพียงแค่เก็บขอบรอยต่อระหว่างแผ่นแล้วสามารถทาสีได้ จุดเด่นคือลดขั้นตอนการก่ออิฐจากที่ก่ออิฐก้อนเล็กหลายก้อนเหลือเพียงก่อผนัง EPS Concrete Sandwich Wall แผ่นใหญ่ไม่กี่แผ่นต่อผนังหนึ่งแผงและไม่จำเป็นต้องฉาบปูนทั้งสองด้านเหมือนผนังทั่วไปทำให้ลดเวลาในการฉาบปูนลงได้

เมื่อพิจารณาวัสดุที่ใช้ผลิตผนัง EPS Concrete Sandwich Wall พบว่าใช้เม็ดโฟม EPS ซึ่งเป็นโฟมพิเศษที่ไม่ลามไฟ ทำให้แผ่นมีน้ำหนักเบาประมาณ 60 กิโลกรัมต่อตารางเมตร แต่เม็ดโฟม EPS มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตผนัง Concrete Sandwich Wall งานวิจัยนี้จึงได้นำซีลี้อยซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้เพื่อใช้ทดแทนเม็ดโฟม EPS ซึ่งซีลี้อยเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ทำได้ง่ายในท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก ซีลี้อยมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ด้วยเหตุนี้ซีลี้อยจึงมีความเหมาะสมในการนำมาทดแทนเม็ดโฟม EPS

โดยงานวิจัยนี้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำซีลี้อยมาผลิตผนัง Concrete Sandwich Wall โดยพิจารณาองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้แก่ การผสมซีลี้อยกับปูนซีเมนต์และน้ำ ทดสอบความชื้นเหลวเพื่อประเมินความสามารถในการเทของ Concrete Sandwich Wall จากการใช้ซีลี้อยแทนที่เม็ดโฟม EPS ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นแห้งและทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ กำลังอัด ผลวิจัยที่ได้จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นวัสดุสำหรับทำผนังในงานก่อสร้าง โดยสามารถลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ซึ่งในอนาคตอาจนำมาใช้เป็นวัสดุทางเลือกเพื่อทดแทนอิฐมวลเบาหรืออิฐบล็อกคอนกรีต

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำซีลี้อยทดแทนเม็ดโฟม EPS ในการผลิตผนัง Concrete Sandwich Wall
- 2.2 ศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมและวิธีการในการใช้ซีลี้อยทดแทนเม็ดโฟม EPS ในการผลิตผนัง Concrete Sandwich Wall
- 2.3 ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของการใช้ซีลี้อยผลิตผนัง EPS Concrete Sandwich Wall
- 2.4 ศึกษากระบวนการนำมาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การออกแบบส่วนผสม Concrete Sandwich Wall ในการวิจัยจะใช้ซีลี้อยที่ได้จากการเลื่อยไม้ซุงหรือที่ช่างไม้เรียกว่า “ซีกบ” โดยก่อนนำมาผสมคอนกรีตนำซีลี้อยมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับการวิจัยขั้นแรกจะดำเนินการหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการทำ Concrete Sandwich Wall ซึ่งในการทดลองได้ควบคุมปริมาณปูนซีเมนต์ น้ำและสารกักฟองอากาศให้คงที่ตามส่วนผสมที่ใช้ในการทำ Concrete Sandwich Wall จากเม็ดโฟม EPS ทั่วไป โดยเพิ่มปริมาตรซีลี้อยในแต่ละส่วนผสมร้อยละ 15 โดยปริมาตร ได้ส่วนผสมสำหรับการทดลองดังตารางที่ 1 เพื่อใช้ในการทดสอบหาค่ายุบตัวคอนกรีต ค่าความหนาแน่นแห้งและค่ากำลังอัด



ตารางที่ 1 สัญลักษณ์และส่วนผสมในการผลิต Concrete Sandwich Wall ต่อน้ำหนักปูน 1 กิโลกรัม

สัญลักษณ์	ปูนซีเมนต์ (กิโลกรัม)	ซีลี้อย (ลิตร)	น้ำ (ลิตร)	สารกักฟองอากาศ(cc)
SW 1.45	1	1.45	0.5	0.5
SW 1.30	1	1.30	0.5	0.5
SW 1.15	1	1.15	0.5	0.5
SW 1.00	1	1.0	0.5	0.5

ในการทำ Concrete Sandwich Wall หลังจากชั่งปูนซีเมนต์ ตวงซีลี้อย น้ำและสารกักฟองอากาศแล้ว ให้แบ่งน้ำที่ใช้ผสมประมาณ 30 cc ผสมกับสารกักฟองอากาศ หลังจากนั้นนำปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำให้เข้ากันหลังจากนั้นค่อยๆ เติมสารกักฟองลงไปผสมให้เข้ากันจนสังเกตเห็นฟองอากาศกระจายตัวในซีเมนต์เพลส แล้วจึงค่อยๆ เติมซีลี้อยลงไปผสมให้เข้ากันแล้วจึงเทลงในแบบหล่อ

3.2 การทดสอบความเป็นไปได้ในการนำซีลี้อยมาใช้เป็น Concrete Sandwich Wall ในส่วนนี้ได้ทำการทดลองความสามารถเทได้ (Workability) โดยใช้การทดสอบหาค่ายุบตัว (slump test) ตามมาตรฐาน ASTM C143 โดยใช้กรวยตัดและเหล็กกระทุ้ง กรวยตัดตอนบนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตร ตอนล่างมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 203 มิลลิเมตร มีหูจับและมีแผ่นเหล็กยื่นออกมาให้ทำเหยียบทั้งสองข้าง ส่วนเหล็กกระทุ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร ปลายกลมมนบรรจุคอนกรีตลงในแบบ 3 ชั้นๆ ละประมาณเท่าๆ กันโดยปริมาตร แต่ละชั้นกระทุ้งด้วยเหล็กกระทุ้ง 25 ครั้งกระจายให้ทั่วถึงตลอดหน้าตัด เมื่อครบ 3 ชั้นยกกรวยขึ้นแล้ววัดความสูงของคอนกรีต

3.3 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของ Concrete Sandwich Wall ทดสอบค่าความหนาแน่นแห้งของ Concrete Sandwich Wall ตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นทดสอบจะหล่อก่อนลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตร โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนแต่ละด้านไม่เกิน 1 มิลลิเมตร เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและเครื่องชั่งที่สามารถชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 1 กรัม วิธีการทดสอบเริ่มจาก อบชื้นทดสอบจนแห้งสนิทจนได้น้ำหนักคงที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส วัดขนาดมิติทั้งสามด้านและชั่งน้ำหนัก ค่าความหนาแน่นแห้งได้จากค่าน้ำหนักชิ้นทดสอบหลังอบต่อปริมาตรชิ้นทดสอบ

3.4 การทดสอบสมบัติเชิงกลของ Concrete Sandwich Wall ทำการทดสอบกำลังอัดของ Concrete Sandwich Wall เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541 โดยหล่อก่อนลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตร โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนด้านละไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ทำการทดสอบกำลังอัดที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน ค่าที่ได้จากการทดสอบเฉลี่ยจากจำนวน 3 ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวต้องวัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร เครื่องทดสอบกำลังอัดต้องอ่านค่าแรงอัดได้ละเอียดถึง 100 นิวตัน และสามารถควบคุมอัตราการเพิ่มแรงอัดระหว่าง 0.05-0.20 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรต่อวินาที โดยในการทดสอบกำลังอัดหนึ่งอัตราส่วนผสมจะหล่อดังตัวอย่างพร้อมกันจำนวน 9 ตัวอย่างดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ตัวอย่างก้อนลูกบาศก์ขนาด 50 มิลลิเมตรในส่วนผสม



4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1 ผลการทดสอบความเป็นไปได้ในการนำซีลี้อยมาใช้เป็น Concrete Sandwich Wall จากการทดสอบหาค่ายุบตัว (slump test) ตามมาตรฐาน ASTM C143 โดยเปรียบเทียบกับค่าการยุบตัวของ Concrete Sandwich Wall จากเม็ดโฟม EPS ที่อัตราส่วนผสมเดียวกันคือ ปูนซีเมนต์ 1 กิโลกรัม เม็ดโฟม EPS 1.45 ลิตร น้ำ 0.5 ลิตร และสารกักฟองอากาศ 0.5 cc จากการทดลองพบว่ามีค่าการยุบตัว 23 เซนติเมตร ดังภาพที่ 2(ก) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการยุบตัวของ Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยทั้ง 4 ส่วนผสมที่ทดสอบพบว่าไม่มีค่าการยุบตัวเลยดังภาพที่ 2(ข)



(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 ค่าการยุบตัวของ Concrete Sandwich Wall (ก) ใช้เม็ดโฟม EPS เป็นส่วนผสม (ข) ใช้ซีลี้อยเป็นส่วนผสม




ดังนั้นจะเห็นได้ว่าซีลี้อยมีผลอย่างมากต่อค่าการยุบตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดโฟม EPS เป็นส่วนผสมซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเทลงในแบบที่มีความแคบไม่ถึง 10 เซนติเมตรอย่างผนัง Concrete Sandwich Wall ทั่วไป โดยผลที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากลักษณะรูปร่างของซีลี้อยที่เป็นเส้นแบนยาว

4.2 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของ Concrete Sandwich Wall จากการทดสอบค่าความหนาแน่นแห้งของ Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยทั้ง 4 ส่วนผสม ได้แก่ SW 1.45 SW 1.30 SW 1.15 และ SW 1.00 มีค่า 0.98 1.05 1.10 และ 1.17 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรตามลำดับดังตารางที่ 2 โดยปริมาณซีลี้อยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความหนาแน่นแห้งลดลง เพราะซีลี้อยมีค่าความหนาแน่นแห้งน้อยกว่าคอนกรีต แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ Concrete Sandwich Wall จากเม็ดโฟม EPS ที่มีค่าความหนาแน่นแห้ง 0.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่ามีค่าความหนาแน่นแห้งสูงกว่ามาก ส่งผลให้เมื่อนำมาผลิตเป็นแผ่นขนาดมาตรฐานขนาดกว้าง 0.6 เมตรและสูง 2.4 เมตร ทำให้มีน้ำหนักประมาณ 150 กิโลกรัม ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายและติดตั้ง

ตารางที่ 2 ค่ากำลังอัดและความหนาแน่นแห้ง Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน

สัญลักษณ์	กำลังอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)			ค่าความหนาแน่นแห้ง (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
	อายุบ่ม 7 วัน	อายุบ่ม 14 วัน	อายุบ่ม 28 วัน	
SW 1.45	10.9	39.1	38.9	0.98
SW 1.30	14.5	42.7	43.4	1.05
SW 1.15	17.4	45.9	48.7	1.10
SW 1.00	19.9	49.9	52.9	1.17

4.3 การทดสอบสมบัติเชิงกลของ Concrete Sandwich Wall จากการทดสอบค่ากำลังอัดทั้ง 4 ส่วนผสมที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วันมีค่าดังตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของกำลังอัดพบว่า Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยมีพฤติกรรมการเพิ่มขึ้นของกำลังอัดตามอายุบ่มที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป แต่ค่ากำลังอัดในช่วงอายุบ่ม 0-7 วันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง 7-14 วัน โดยค่ากำลังอัดสูงสุดที่ 28 วันของส่วนผสมทั้งหมดได้แก่ SW 1.45 SW 1.30 SW 1.15 และ SW 1.00 มีค่า 38.9 43.4 48.7 และ 52.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรสูงกว่า Concrete Sandwich Wall จากเม็ดโฟม EPS ที่ความหนาแน่น 0.6-0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีค่ากำลังอัดประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แนวโน้มของค่ากำลังอัดลดลงตามปริมาตรของซีลี้อยที่เพิ่มขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่ากำลังอัดเพิ่มขึ้นตามค่าความหนาแน่นแห้งที่เพิ่มขึ้นดังภาพที่ 3 จากการทดลองพบว่าที่อายุบ่ม 28 วันเมื่อเปรียบเทียบบำลังอัดระหว่าง SW 1.00 กับ SW 1.45 ที่มีปริมาณการแทนที่ซีลี้อยอีกร้อยละ 45 ส่งผลให้กำลังอัดลดลง 14 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรคิดเป็นร้อยละ 26.5



ภาพที่ 3 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่ากำลังอัดที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน

4.4 อภิปรายผล จากการพิจารณาการนำซีลี้อยแทนที่เม็ดโฟม EPS ในการผลิต Concrete Sandwich Wall โดยพิจารณาทั้งสามด้านดังที่กล่าวมาแล้ว การแทนที่โฟม EPS ด้วยซีลี้อยให้ผลในด้านการกำลังที่ดีกว่า แต่มีจุดด้อย 2 ประการได้แก่ ความสามารถในการเทได้ของ Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยและในด้านน้ำหนักต่อพื้นที่แผ่นหรือค่าความหนาแน่นของ Concrete Sandwich Wall เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เม็ดโฟม ESP ด้วยสาเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการนำซีลี้อยมาใช้เป็นวัสดุค้ำแทนเม็ดโฟม ESP สำหรับกระบวนการผลิตเป็นผนัง Concrete Sandwich Wall ซึ่งมีขนาดมาตรฐานทั่วไปที่กว้าง 0.6 เมตรและสูง 2.4 เมตร นั้นทำได้ยากและไม่สามารถใช้ปั๊มคอนกรีตในการลำเลียงได้เพราะ Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยมีค่าการยุบตัวต่ำมีความหนืดสูง อีกทั้งแผ่นยังมีน้ำหนักมากเป็นอุปสรรคในการขนย้ายและติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง

แนวทางในการประยุกต์ใช้งาน Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยจากการทดลองทั้ง 4 ส่วนผสมเพื่อพิจารณาด้านกำลังอัดทุกส่วนผสมมีกำลังอัดสูงกว่าการใช้เม็ดโฟม ESP ดังนั้นเมื่อพิจารณาในด้านการใช้งาน ส่วนผสม SW 1.45 เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานเพราะมีค่าความหนาแน่นแห้งน้อยที่สุด โดยในขั้นตอนการผสมควรใช้เครื่องผสมคอนกรีตแบบลูกข่างดังภาพที่ 4(ก) และควรลดขนาดแผ่นผนัง Concrete Sandwich Wall ให้มีขนาดเล็กหรือให้มีความสูงของแบบหล่อไม่เกิน 50 เซนติเมตร จึงจะสามารถเทลงในแบบได้โดยไม่เกิดช่องว่างดังภาพที่ 4(ข) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้ว Concrete Sandwich Wall จากซีลี้อยใช้วัสดุค้ำในการผลิตเฉพาะปูนซีเมนต์และสารกักฟองอากาศ ส่วนซีลี้อยเป็นวัสดุเหลือทิ้งไม่มีมูลค่า โดยปริมาตร 1 ลิตรราคาประมาณ 2.75 บาทไม่รวมแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด




(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 การประยุกต์ใช้งาน Concrete Sandwich Wall จากซีเมนต์ (ก) การใช้เครื่องผสมแบบลูกข่าง (ข) แบบหล่อที่มีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร

5. ข้อเสนอแนะ

นอกจากการนำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเป็นผิวทั้งสองด้านของแผ่น Concrete Sandwich Wall ยังสามารถใช้แผ่นกระเบื้องบุผนังทำผิวทั้งสองด้านของแผ่น Concrete Sandwich Wall ซึ่งสามารถนำแผ่นกระเบื้องบุผนังมาใช้ได้โดยกำหนดขนาดแบบหล่อให้สอดคล้องตามขนาดแผ่นกระเบื้อง แบบหล่อเว้นร่องสำหรับก่อปูนกวาดและเว้นช่องไว้สอดแผ่นกระเบื้องทั้งสองด้าน โดยเมื่อแกะหล่อแบบหล่อแล้วจะได้แผ่น Concrete Sandwich Wall ที่มีร่องสำหรับก่อปูนกวาดที่ขอบทั้ง 4 ด้านดังภาพที่ 5 โดยการใช้แผ่นกระเบื้องบุผนังนอกจากจะได้รับความสวยงามของแผ่นกระเบื้องเมื่อเทียบกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแล้วแผ่นกระเบื้องบุผนังเมื่อประกอบเป็นแบบหล่อก็มีขนาดความสูงไม่มากจึงสามารถเท Concrete Sandwich Wall จากซีเมนต์ลงในแบบได้ง่าย แต่อาจต้องใช้แบบหล่อจำนวนมากในการผลิตเพื่อใช้ได้ปริมาณมากๆ



ภาพที่ 5 Concrete Sandwich Wall โดยใช้แผ่นกระเบื้องบุผนัง



6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับแนวคิดจากนายดิษฐพร แก้วมูณีโชค อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนำซีเ็ล้อยผสมคอนกรีตมาใช้ผลิตเป็นผนังและความชุ่มเทจากการทำโครงงานนักศึกษาภาค กศ.บป. ของนักศึกษารหัส 58 สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


7. บรรณานุกรม

- เครื่องซีเมนต์ไทย (2548). ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด.
- ชัยชาญ โชติถนอม คำภีร์ จิตชัยภูมิ และเรืองรุชดี ธีระโรจน์ (2550). คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเถ้าแกลบ และเถ้าขานอ้อย. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12 หน้า 242-246
- พรนราญณ์ บุญราศรี และ ดนุพล ตันนโยภาส (2551). การปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตมวลรวมจากกะลา ปาล์มน้ำมันด้วยเถ้าแกลบที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกล. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 6. 8-9 พฤษภาคม 2551
- สมิตร ส่งพิริยกิจ และปริญญา จินดาประเสริฐ (2549). การผลิตอิฐมวลเบาจากวัสดุรีไซเคิล. การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 25-26 มกราคม พ.ศ.2549. หน้า 586-589
- สุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย(2546). วราภรณ์ คุณวานากิจ, ลดา พันธุ์สุขุมนานา, วรณา ต. แสงจันทร์, พิมพ์วัลค์ วัฒนโภาส. อิฐมวลเบาจากเถ้าลอยลิโหนด. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้า 36-38.
- สุวิวัฒนา นิคมและคณะ (2560). การประเมินกำลังอัดเป้าหมายเฉลี่ยโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตัดสินใจ. รายงานการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. หน้า 138-142.
- Benayoune, A., A. A. A. Samad, D. N. Trikha, A. A.Abang Ali, and S. H. M. Ellinna. 2008. “Flexural Behaviour of Pre-cast Concrete Sandwich Composite Panel — Experimental and Theoretical Investigations.”Construction and Building Materials 22 (4):580–592.
- Chong Ann, LY. 2010. Strength of Concrete with Spent Bleaching Earth as Cement Replacement. Thesis. Faculty of Civil Engineering and Earth Resources, University Malaysia Pahang. Malaysia.
- PCI Committee on Precast Concrete Sandwich Panels.2011. “State of the Art of Precast/Prestressed Concrete Sandwich Wall Panels.” PCI Journal 56 (2): 131–176.
- PCI Committee on Precast Concrete Sandwich Panels.1997. “State-of-the-Art of Precast/Prestressed SandwichWall Panels.” PCI Journal 42 (2): 1–61.
- Pessiki, S., and A. Mlynarczyk. 2003. “Experimental Evaluation of the Composite Behavior of Precast Concrete Sandwich Wall Panels.” PCI Journal 48 (2): 54–71.
- Tee, CK. 2010. Performance of Spent Bleaching Earth as Cement Replacement in Concrete. Thesis. Faculty of Civil Engineering and Earth Resources, University Malaysia Pahang. Malaysia.
- Wangrakdiskul, U, Kleepung, T, & Srihakhom, P. 2008. The Possibility Study of Using Laterite Clay, Soil and Cement Interlocking for Non Fired Wall Tiles. Proceedings of Industrial Engineering Network Conference 2008. 20th-22ndOctober. pp10-15.Songkhla. Thailand ,



ประวัติผู้วิจัย

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	นายสุวัฒนา นิคม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	พนักงานมหาวิทยาลัย	
วัน เดือน ปี เกิด	4 มิถุนายน พ.ศ. 2525	
ที่อยู่ปัจจุบัน	111/13 หมู่ที่ 6 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	
เบอร์โทรศัพท์		
เบอร์โทรสาร		
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	08 6290 6244	

2. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่จบ	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบันที่จบ
2553	วศ.ม.	วิศวกรรมโยธา	ม.สงขลานครินทร์
2548	วศ.บ.	วิศวกรรมโยธา	ม.สงขลานครินทร์

3. ประวัติการทำงาน

ช่วงปี พ.ศ.	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2549	อาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4. ผลงานด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

สุวัฒนา นิคม, ดิษฐพร แก้วมูนิโซค และ กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา. (2556). การประเมินอิฐดินประสานโดยใช้ค่ากำลังอัดแกนเดียว. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556. หน้า 217-223.

สุวัฒนา นิคม. การประเมินกำลังอัดเป้าหมายเฉลี่ยโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตัดสินใจ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมษายน 2560.

สุวัฒนา นิคม. การสืบสวนเบื้องต้นการเกิดอุบัติเหตุจากรถในเขตก่อสร้างทางหลวงกรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 41. จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมษายน 2560.

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ